LEGNOPOL 2000

2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ

Z-155.10-99
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

ОПИСАНИЕ:

двухкомпонентный полиуретановый клей для настила в соответствии с DIN 14 293 традиционных и покрытых в заводских условиях деревянных настилов (штучного паркета, массивной доски, инжиниринговой доски 2-х и 3-х слойных конструкций), мозаичного паркета на все виды абсорбирующих оснований, а также на существующие неабсорбирующие основания (керамическая плитка, мрамор, метал, фанера, ДСП). Применим для тёплых полов с водным подогревом. Для внутренних работ. Применяется для деревянных покрытий при эксплуатации кресел на колёсах (DIN EN 12 529)

- Высокая устойчивость на отрыв
- Отличное формирование гребня •
- Пластичный
- Твёрдо-эластичный клеевой шов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Химическая основа:	полиуретановые смолы
Описание:	комп. А: тиксотропная паста; комп.В: тиксотропная жидкость
Соотношение А : В:	8,75:1,25
Плотность:	1,5 гр./cm3
Сухой остаток:	99,5%
Вискозность по Брукфилду:	800.000-1.000.000 мПА.с (часть А)
Жизнеспособность смеси:	около 60 минут
Нанесение:	зубчатый шпатель ТКВ В3 – ТКВ В11
Расход:	800-1300 гр./м2.
Прочность при сдвиге:	>3Н/mm (DIN EN 14293, раздел В)
Температура нанесения:	Между +10°С и 30 °С
Рабочее время:	около 60 минут.
Лёгкие нагрузки:	через 12 часов
Полное высыхание:	через 24 - 48 часов
Очищение инструмента:	сразу после использования средством SOLVENTE CH 500
Срок годности:	12 месяца в ненарушенной упаковке.
Температура хранения:	от +5°С до +25°С
Температура при транспортировки:	от +0°С до +50°С
Температура эксплуатации клеевого шва:	до +50°С
Безопасность:	см. лист безопасности
Вид упаковки:	комп.. А: пластиковое ведро; комп. В: пластиковая бутылка
Размер упаковки:	комп. А 8,75 кг – комп. В 1,25 кг
Код эмиссии:	EC1R PLUS

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, без трещин, чистым, без каких либо остатков материала на основе, которые могут ухудшить сцепление в соответствие с DIN 18365, 18356, 18352 and ÖNorm B2218, B2236. Перед началом работ основание должно быть оценено. Проверьте стяжку и удалите свободные или рыхлые фрагменты основания, остатки клея, выравнивающих составов и т.д. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16) и полностью обеспылены с помощью пылесоса. Рыхлые цементные и кальце-сульфатные стяжки должны быть обработаны грунтами Primer PU/Primer PU antidust/Primer PU 150 Speed или Epoprimer. При очень неровных основаниях обработайте стяжку грунтом Primer AC Plus перед нанесением самовыравнивающей смеси (минимум 3 мм). На основание из керамической плитки используйте ускоритель Promox.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед использованием, оба компонента клея должны принять температуру помещения. Добавьте компонент B (отвердитель) в ёмкость с компонентом A (база) тщательно размещайте строительным электрическим миксером или мощной дрелью со специальной насадкой до получения однородной, гомогенный массы. Не забывайте размешивать у стенок ёмкости, а также на дне. Смешивайте только полные кол-ва обоих компонентов. Любое изменения в пропорции (8,75:1,25) ставит под угрозу высыхания материала. Плохо смешанный клей не высохнет и остается мягким. Нанесите клей, на такое кол-во метров, которое вы сможете покрыть в течение 75 минут. Полностью прижмите деревянное покрытие, чтобы гарантировать полный контакт клея с паркетом. Использование деревянного настила, не высушенного, согласно стандарта: 9±2%, в случае повышения относительной влажности в помещение, может привести к вздутию напольного покрытия. Оставьте промежуток 10 – 15 мм между деревянным настилом и стеной. После использования сразу удалите остатки клея с помощью Solvente CH 500. Высохший клей удаляется только механическим путём.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Следующие стандарты применимы и рекомендованы:
DIN 18356 «Работы с напольными покрытиями»
Уведомление, выпущенное «Ассоциацией Производителей Клеёв» – «Установка деревянных настилов»
Издание TKB «Оценка и подготовка оснований для покрытия пола и установки деревянных настилов»
Издание BEB «Оценка и подготовка оснований»
Условия для укладки – температура 23 ° и относительная влажность 50 %. Не применяйте **Legnopol 2000** при температуре основания ниже +15°C и относительной влажности выше 75 %. Низкие температуры удлиняют, а высокие температуры укорачивают жизнеспособность клея, рабочее время, а также время отверждения (высыхания). Открытую канистру необходимо использоваться как можно быстрее. Основания, чувствительные к влажности, должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Защищайте от мороза при транспортировке и хранении в зимний период.
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Перед применением внимательно прочтите Информационный Лист Безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву. Рекомендуется работать в защитных перчатках, очках. В рабочих зонах должна обеспечиваться хорошая вентиляция.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.

Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 07.2014.