



RASOSTUC CH1 T

РАСТВОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШПАКЛЁВОЧНОЙ МАССЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстросохнущий однокомпонентный раствор для приготовления шпаклёвочной массы на основе растворителя, обладающий превосходной эластичностью, отличными заполняющими свойствами, адгезией. После высыхания отлично подаётся шлифовке. Применяется после смешивания с древесной мукой для приготовления шпаклёвочной массы высокого качества для заделки щелей, трещин, сколов и вмятин на паркете перед покрытием лаками на водной основе, на основе растворителя или маслами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид:	прозрачная плотная жидкость
Основа:	нитросоединение в растворителе
Вязкость:	2100-2500 мПа
Плотность:	0.95 г/см ³
Твердый остаток:	9%
Разбавление:	готов к использованию
Нанесение:	при помощи го стального шпателя
Температура нанесения:	от 10 °C до + 30 °C
Время высыхания:	около 30 минут (в зависимости от нанесенного количества)
Время до шлифовки:	30-60 минут (в зависимости от нанесенного количества)
Время перед нанесением следующего слоя	30-60 минут
Температура хранения:	от 2 °C до + 25 °C
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной, закрытой таре
Средства для удаления:	Растворитель SOLVENTE CH 500
Применение:	внутри помещения
Инструкция по технике безопасности:	смотрите паспорт безопасности вещества
Упаковка:	банки по 10 л (2 банки в коробке); банки по 5 л (2 банки в коробке)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Перед применением деревянный пол необходимо должным образом отшлифовать до достижения ровной поверхности, удалите остатки старого лака и загрязнения (воск, жир, масло, продукты на основе силикона и т. д.). Пылесосом тщательно соберите пыль, оставшуюся после шлифования. Убедитесь, что содержание влаги в древесине находится в пределах 9 - 12%. Перед использованием тщательно взболтайте канистру. Смешайте RASOSTUC CH 1 T с древесной мукой той же породы, что и ремонтируемое древесное покрытие до однородной массы (для приготовления древесной муки отшлифуйте поверхность дерева абразивной бумагой зерном 60-120 или сеткой для шлифовки). Смесь должна быть приготовлена в пропорции: ДРЕВЕСНАЯ МУКА/RASOSTUC CH 1 T - от 1: 3 до 1: 5. Нанесите полученную смесь при помощи шпателя, вдавливая в щели и трещины как можно больше наполнителя. При очень больших зазорах может потребоваться повторное нанесение шпаклёвочной массы после отверждения. После полного высыхания шпаклёвочная масса полностью высохнет, в соответствии с указанными в физико-химических характеристиках интервалами, обработайте поверхность абразивной бумагой или сеткой той же фракции (100-120). Удалите остатки пыли помощью промышленного пылесоса, после чего нанесите первый слой отделочного продукта (грунтовки, лака или масла).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Мы рекомендуем всегда тестировать продукт на совместимость с неизвестными породами древесины для проверки возможного изменения цвета. RASOSTUC CH 1 T совместим с любыми лакокрасочными продуктами как на водной основе, так и на основе растворителя. Данный продукт не обладает морозоустойчивыми свойствами. Время высыхания, указанное в характеристиках продукта, действительно при температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 50%. В дополнении к показателям, указанным в техническом паспорте изделия, следуйте также инструкциям технических паспортов других продуктов, упомянутых выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Перед использованием прочитайте паспорт безопасности продукта. Продукт и его пары легко воспламеняемые. Храните вдали от открытого пламени и искр, не курите во время работ или транспортировки. Работайте в перчатках или используйте специальный крем MAGIC PELL для защиты рук, надевайте средства для защиты глаз. Тщательно проветривайте помещение во время и после работ. Соблюдайте все требуемые регламенты по безопасности.

Не утилизируйте остатки продукта в почве, в поверхностных водах или в канализации. При утилизации продукта и других отходов, образующихся в процессе эксплуатации, руководствуйтесь положениями Закона Италии 152/2006 со всеми последующими изменениями (Единый Закон об окружающей среде). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого документа заменяет собой и отменяет данные предыдущей редакции.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.

Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 07.2014.